

SCHEDA TECNICA

HYDROTWENTE

Nome comm. del prodotto:
codice:

HYDROTWENTE
A013/A014/A015

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
FAX: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Idropittura altamente traspirante per interni, indicata per soffitti, bagni e cucine.

4. Impiego

Su supporti puliti asciutti e ben preparati.
Conferisce uniformità di aspetto buon grado di bianco e facilità di applicazione.

5. Applicazione

A pennello o rullo.
Per applicazione a pennello diluire la prima mano con 50% di acqua e 30-35% la seconda.
Ove necessario trattare prima il supporto con ISOTWENTE o TWENTE ACRYL opportunamente diluiti.
Applicare con temperature superiori a + 5°C.
Teme il gelo.

6. Riverniciabilità

6-8 ore

7. Resa

6 – 8 mq/lt

8. Peso Specifico

1,67 + 0,05

9. Viscosità

Leggermente tixotropica