

SCHEDA TECNICA

TWENTECALCE

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTECALCE
A160/A028

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
FAX: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco e 30 tinte di cartella

2. Aspetto

Tipico

3. Qualità

Pittura a calce, altamente traspirante particolarmente indicata per il restauro dei centri storici. Il prodotto sfrutta come legante la carbonatazione della calce idrata, reazione che avviene con tempi abbastanza lunghi pertanto è indispensabile proteggere la pittura dalla pioggia per le prime 48 ore. TWENTE CALCE svolge anche un'ottima azione biocida contro funghi e muffe.

4. Impiego

Interno ed esterno, su intonaci civili, vecchie pitture, a calce, calcestruzzo a vista.
Teme il gelo.

5. Caratteristiche tecniche

Indurimento totale: 30 gg
fuori pioggia: 48 ore
asciutto al tatto: 2 ore
non applicare il prodotto con temperature inferiori a + 10°C.
Proteggere la pittura applicata dalla pioggia per almeno 48 h.

6. Preparazione del supporto

Togliere la polvere dal supporto ed eliminare le parti friabili.
Su supporti particolarmente assorbenti applicare prima una mano di ISOLANTE AI SILICATI opportunamente diluito.

7. Riverniciabilità

6 ore

8. Resa

4 mq/lt.

9. Peso specifico

1,30 ± 0,05

10. Diluizione

Diluire il prodotto con 15-20% di acqua in relazione all'assorbimento del fondo.