

SCHEDA TECNICA

MATERIKO

Nome comm. del prodotto:
codice:
Nome società produttrice:
Indirizzo:

MATERIKO
A285/A286
TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: info@twentepaint.com

1. Qualità

MATERIKO è un rivestimento a base di puro grassello di calce cotto a legna, stagionato mediamente 8-10 mesi, finemente filtrato e selezionati carbonati e polveri di marmo. MATERIKO permette di ottenere superfici a rilievo, grezze o levigate, a seconda della lavorazione. Viene applicato in una sola mano o lavorato in abbinamento ad altri prodotti come Classico o ancora rifinito con i nostri Effetti Decorativi, per risultati sorprendenti.

2. Ciclo Applicativo

- una mano di DEKOR RUVIDO
- una mano di MATERIKO
- infinite possibilità di finitura

3. Preparazione del Supporto

Una corretta preparazione del supporto è fondamentale per una perfetta riuscita dell'applicazione. In caso di SUPERFICI NUOVE, quali calcestruzzo, intonaci civili, rasature a gesso e cartongessi è sufficiente applicare una mano di DEKOR RUVIDO direttamente sulla superficie. In caso di SUPERFICI VECCHIE quali intonaci civili, tempere e traspiranti è sufficiente una buona spazzolatura, prima di una mano di TWENTE ACRYL e, successivamente una mano di DEKOR RUVIDO.

Ciclo applicativo

PRIMER

Prodotto: DEKOR RUVIDO

Consumo: circa 150 ÷ 200 g/m² a seconda del supporto

Il prodotto è diluibile con il 20% - 30% d'acqua.

Applicare una mano a rullo o pennello.

MANO UNICA

Prodotto: MATERIKO

Consumo: circa 1200 ÷ 1500 g/m² a seconda dell'effetto desiderato

L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo. A parete completamente asciutta dopo l'applicazione del primer (6 ore) stendere una generosa mano di MATERIKO in modo omogeneo con frattone dentato. Lavorare la superficie a piacere, a seconda dell'effetto che si desidera ottenere, compattando il materiale e lamandolo in fase di asciugatura per un effetto liscio, o creando solchi e venature a piacere con il frattone "texture" per un effetto a rilievo. L'utilizzo del nebulizzatore d'acqua aiuta la lavorabilità del prodotto che nel caso di stesura in unica mano, può essere così ripreso a piacere.

Altri Suggerimenti Applicativi

La grande versatilità del MATERIKO permette di applicarlo come appena illustrato ad una sola mano, o anche in combinazione con altri prodotti come CAPRICCIO.

4. Condizioni Ambientali d'Applicazione

Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete.

Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.

Durante l'applicazione la temperatura ambiente deve essere inclusa tra +10°C e +30°C, mentre l'umidità relative deve essere inferiore al 85% anche nelle 24 ore successive all'applicazione.

5. Conservazione

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. **Teme il gelo.**

6. Norme di Sicurezza

La calce rende il prodotto caustico. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua.

Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

7. Smaltimento

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

DATI TECNICI	
Confezioni	MATERIKO: 20 kg, 8 kg
Peso specifico	1,68 ± 0,05 kg/l
Resa	1200 ÷ 1500 g/m ²
Diluizione	Pronto all'uso
Spessore rivestimento	1,50 mm
Granulometria	650 µ max.
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06m Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001
Secco in profondità	48 ore con temperatura ambiente a 20 °C
Carbonatazione stabile	180 gg.
Valore pH	12,5 ± 0,2
VOC Dir. 2004/42/CE	MATERIKO: 0,07 g/l Cat. A/c, valore limite 2010: 40 g/l