

SCHEDA TECNICA

CAPRICCIO

Nome comm. del prodotto:
codice:

CAPRICCIO
A

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore:

il Capriccio viene fornito bianco, con l'aggiunta di appropriati ADDITIVI COLORANTI si può ottenere una gamma di oltre 100 colori.

2. Aspetto:

Lucido a grana fine con ombreggiature naturali

3. Descrizione

Il CAPRICCIO è un rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce (stagionata per almeno 6 mesi e finemente filtrata) e cariche naturali inerti.

Il prodotto è caratterizzato da un basso contenuto di additivi chimici (residuo secco inferiore all'1,5% su totale residuo secco) ed è quasi privo di Composti Organici Volatili (C.O.V.)

Di facile applicazione, ha un ottimo potere riempitivo e presenta una naturale resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Il Capriccio è adatto per la decorazione di superfici murali interne.

Perfettamente stabile nel tempo, mantiene inalterata la traspirabilità del supporto in virtù dell'elevata permeabilità al vapore acqueo.

4. Utensili per l'applicazione:

Spatola d'acciaio.

5. Peso Specifico

1,56 ± 0,05 Kg./l

6. Resa Teorica

0,80 ÷ 1,00 Kg/m² complessivo 3 mani

7. Granulometria:

Impalpabile.

8. Spessore Rivestimento

0,50 + 0,65 mm complessivo 3 mani.

9. Secco al tatto

2 ore con temperatura ambiente a 20°C

10. Secco in Profondità

48 ore con temperatura ambiente a 20°C

11. Carbonatazione Stabile

180 gg

12. Sovrapplicazione

10 ore con temperatura ambiente a 20°C

13. Ph dopo 30gg

12,5 ± 0,2

14. Permeabilità al vapore acqueo (Sd)

Alta, norma di riferimento UNI EN ISO 7783-2:2001= 0,06 m

15. Valore C.O.V.

Secondo Direttiva 2004/42 CE Decreto Legge n. 161/2006

Categoria A/b Tipo BA

Pitture lucide per pareti e soffitti interni

Gloss > 25 a 60°

Valore limite UE max per questo prodotto:

dal 01/01/2007= 150g/l

dal 01/01/2010= 100g/l

contiene al massimo 5 g/l di COV

16. Ciclo di Applicazione

il capriccio è pronto all'uso, l'eventuale presenza di acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo.

Primo Mano: Prodotto: Capriccio Bianco Base. Consumo: Circa 500 ÷ 600 g/m²

Va stesa curando di posarla in modo omogeneo.

Nella prima mano non è necessario colorare il prodotto.

Seconda Mano: Prodotto: Capriccio Bianco Base oppure colorato.

Consumo: Circa 220 ÷ 300 g/m²

Procedere quando la prima mano è asciutta, avendo cura di stenderla in modo omogeneo creando una superficie piana e priva di avvallamenti, ma non lucida, al fine di creare il supporto idoneo all'applicazione della terza mano.

Terza Mano e Lucidatura:

Prodotto: Capriccio Bianco Base oppure colorato.

Consumo: Circa 80 ÷ 100 g/m²

Procedere quando la seconda mano è asciutta.

Per ottenere un risultato cromaticamente uniforme, si consiglia di utilizzare materiale colorato di un'unica miscelazione.

In fase di asciugatura si esegue la lucidatura.

La lucentezza è conferita dalla pressatura fra la lama della spatola d'acciaio e la superficie del rivestimento.