

SCHEDA TECNICA

TWENTESINT FERROMICACEO

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTESINT FERROMICACEO
A149/A150/A250

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Grigio grafite – Nero grafite

2. Finitura

Opaca metallica

3. Qualità

Smalto sintetico protettivo a base di ossido di ferro micaceo e resine sintetiche di elevata resistenza all'esterno. Facilmente applicabile, mantiene a lungo nel tempo elasticità e ritenzione del colore. Dotato di buon potere passivante, è particolarmente indicato per finiture interne ed esterne di lunga durata. I manufatti con esso verniciati hanno un piacevole aspetto estetico simili al ferro battuto. Twentesint Ferromicaceo è facile da usare, dotato di buona distensione e consente l'applicazione di spessori più alti degli smalti colorati classici, a tutto vantaggio della protezione.

4. Composizione

Veicolo alchilico modificato e cariche particolari.

5. Viscosità di fornitura a 20°C

Leggermente Tixotropica

6. Resa

5-7 mq/lt.

7. Peso Specifico a 20°C

1,31 ± 0,05 a seconda del colore

8. Residuo secco %

56 - 70 secondo la tinta

9. Essiccazione a 20°C e 65 % U.R.

Al tatto 2-4 ore; sopravverniciabile 24 ore, essiccazione totale > 48 ore.

10. Applicazione

Pennello – rullo - spruzzo, avendo cura di applicare spessori non troppo elevati per evitare problemi indesiderati di essiccazione e raggrinzimento.

11. Diluizione

Con acqua 5 – 15% in funzione del sistema di applicazione scelto.