

SCHEDA TECNICA

TWENTEZINC

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTEZINC
A175

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco e tinte di cartella

2. Aspetto

Smalto semilucido (circa 65 gloss), inodore, atossico, ingiallente, ininfiammabile, diluibile con acqua. Aderisce in maniera eccezionale su lamiera zincata, alluminio, acciaio inox, rame, ottone, leghe leggere, PVC, legno, muro e ferro.

3. Applicazione

Su supporti nuovi, per garantire un'ottima adesione è necessario sgrassare la superficie con acqua e sapone, aiutandosi con una spugna leggermente ruvida, oppure pulire con diluente nitro, quindi applicare due mani di TWENTEZINC distanti 12 ore una dall'altra. Su supporti già verniciati eliminare le parti in fase di distacco, sgrassare bene la superficie e quindi applicare due mani di TWENTEZINC a distanza di 12 ore una dall'altra. Su supporti di ferro applicare prima una mano d'antiruggine.

4. Avvertenze

Mescolare bene prima dell'uso. Non utilizzare con temperature ambientali e del supporto al di sotto dei 10°C, in presenza di forte umidità o in caso di probabile pioggia.
Il TWENTEZINC non deve essere applicato con spessori troppo alti: è preferibile ottenere il risultato voluto con più mani.
Teme il gelo.

5. Resa

10 - 12 mq/lt.

6. Peso Specifico

1,05 + 1,18 in funzione del colore

7. Diluizione

Con acqua:
2 - 5 % a pennello o rullo
5 - 10% a spruzzo

8. Essiccazione

Asciutto al tatto dopo 30" a 20° C.
Riverniciabile con la seconda mano dopo 8 - 12 ore.