

## SCHEDA TECNICA

### SMALTO EPOSSIDICO LUCIDO

Nome comm. del prodotto:  
codice:

SMALTO EPOSSIDICO LUCIDO  
F47

Nome società produttrice:  
Indirizzo:

**TWENTE PAINTS S.r.l.**  
Viale Enrico Ortolani, 200  
00125 Acilia – Roma  
Tel: 06/5211707 – 06/52311278  
Fax: 06/52311279  
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

#### 1. Colore

Tinte RAL e societarie.

#### 2. Aspetto

Lucido.

#### 3. Descrizione

Finitura epossipoliamicca e medio spessore con eccellente resistenza ai sali, all'acqua, agli agenti atmosferici e agli alcali. E' ideale per la protezione di strutture marine, serbatoi, manufatti in acciaio e pavimentazioni industriali, che non abbiano risalite di umidità e siano esenti da macchie di olio. Si applica su supporti trattati con antiruggine epossidica entro e non oltre le 36/48 ore.

#### 4. Metodo d'applicazione

Spruzzo convenzionale, airless, rullo, pennello.

#### 5. Condizioni di applicazione

Temperatura: +10°C / +40 °C  
Umidità relativa % 10/80

#### 6. Diluizione

Con diluente per epossidici 5-10%

#### 7. Rapporto di catalisi

Catalizzatore h42 40% in peso.

#### 8. Peso Specifico

1,1 – 1,3 a seconda del colore.

#### 9. Spessore di applicazione.

150 micron bagnati  
100 micron asciutti

#### 10. Pot life a 20° C

Circa 8 ore.

#### 11. Resa:

6 – 7 mq/kg.

#### 12. Pressione dell'aria

3 – 5 Atmosfere

#### 13. Tempo di indurimento

Temperatura	Fuori Tatto Ore	Profondità Ore	Int. Sopravern. Ore
10°C	3-4	36-48	36
20°C	1-2	24	12
35°C	1	20	10