

SCHEDA TECNICA

SMALTO R.E. LUCIDO

Nome comm. del prodotto:
codice:

SMALTO R.E. LUC
F06/4-5-6

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
FAX: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Tinte RAL e societarie

2. Aspetto

Lucido

3. Qualità

Finitura rapida essiccazione, indicato per veicoli agricoli o industriali. Buona resistenza agli agenti atmosferici e buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ottima dilatazione. Per manufatti industriali, ove viene richiesto un ottimo grado di finitura.

4. Dati Tecnici

Peso Specifico:	1,10-1,25 KG./LT secondo la tinta
Contenuto Solido:	in peso: 50-60%
Viscosità di Fornitura	Ford 4 20°C 120" - 150"
Viscosità di Applicazione	Ford 4 20°C 20" - 30"
Aspetto del film	brillante
Essiccazione:	fuori polvere: 10' - 15' secco al tatto: 30' - 40' in profondità: 24 h
Applicazione a Spruzzo:	resa 8 - 10mq/kg si consigliano strati con spessore medi di circa 30-40 micron secchi
Diluizione:	100+25/30 con apposito diluente per rapida essiccazione o buon diluente nitro
Sopravverniciatura:	da 1 a 7 ore in funzione dello spessore applicato, della temperatura e Umidità ambiente e del tipo di diluente.
Stabilità allo Stoccaggio (luogo fresco e asciutto):	12 mesi circa
Punto Infiammabilità:	> 23 °C
Resistenza alla Temperatura:	80°C

5. Cicli di applicazione:

sgrassare, eliminare ruggine, vecchi smalti sfoglianti o non aderenti.
Applicare una mano di fondo – antiruggine sintetica speciale per rapida essiccazione. Applicare due mani di smalto.

6. Pulizia attrezzi e macchine:

subito dopo l'uso con diluente per rapida essiccazione o nitro